

**05 CINTA AUTOADHESIVA AISLANTE***Isocell[®]***CARACTERÍSTICAS :****Densidad:**65 Kg/m³**Color:**

Negro

Espesor:

3 mm (ISO 1923)

Conductividad térmica:

0°C ≥ 0,034 Ω (μ.K.) (EN 13787)

Temperatura de empleo:

85°C máx.

Euroclase:

B, S3,d0

Factor de fusión al vapor de agua:

μ ≥ 7000

Absorción de agua:

< 1,1% del volumen (después de 28 días)

Resistencia a los agente atmosfericos:

Buena; para instalación al exterior es necesario un revestimiento protector antes de 7 días de la instalación

Propiedad particular:

Conforme a DIN 1988 parte 7 para evitar corrosión del tubo

Resistencia al ozono:

Excelente

Olor:

Neutro

Adhesivo:

Sintético

Liner:

Papel siliconado



Código	Medidas	Material	Cont. caja
IA 05 991	Rollo 10 mt x 50 mm x 3 mm	Caucho Nitril	24
IA 05 992	Rollo 10 mt x 100 mm x 3 mm	Caucho Nitril	12
IA 05 993	Rollo 15 mt x 50 mm x 3 mm	Caucho Nitril	12
IA 05 994	Rollo 30 mt x 50 mm x 3 mm	Caucho Nitril	12